quick-mix

ÖKOTAN
Bitumen-Kleber
BKP

Lösemittelfreie Bitumenklebepaste zum Verkleben von Drän- und Dämmplatten aller Art. Faserverstärkt. Für außen und innen.

Technische Information	
Materialbasis:	Bitumenemulsion
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +35 °C
Konsistenz:	streichfähig
Verbrauch:	ca. 1,5 bis 3,0 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +80 °C
Durchtrocknungszeit:	ca. 1 bis 3 Tage je nach Witterungsverhältnissen
Lagerung:	frostfrei, trocken
Lieferform:	25-kg-Gebinde
Farbe:	schwarz

Eigenschaften:
- lösemittelfrei
- gebrauchsfertig
- hohe Standfestigkeit durch Faserzusatz

Anwendung:
- zum Verkleben von Drän- und Dämmplatten aller Art, wie Polystyrolhartschaum, Kork, Heraklith u. Ä.
- für außen und innen

Qualität & Sicherheit:
- **ÖKOTAN**-Systemprodukt lösemittelfrei
- Materialbasis Bitumenemulsion
- güteüberwacht

Untergrund:
Der Untergrund muss tragfähig, ebenflächig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten (z. B. Farbanstriche, Schalöle) sein. Lose Teile sind zu entfernen. Auch zum Kleben auf Bitumendickbeschichtungen und Bitumenanstrichen geeignet.

Verarbeitung:
Die Platten können mit ÖKOTAN Bitumen-Kleber im Punktklebe- oder Dünnbettverfahren verklebt werden. Beim Punktklebeverfahren Klebepunkte gleichmäßig auf die Rückseite der Platte auftragen und fest an die Wand drücken. Beim Dünnbettverfahren zuerst eine Kontaktschicht auf die Platte spachteln und anschließend mit einem Zahnspachtel den Bitumen-Kleber vollflächig auf die Platte auftragen. ÖKOTAN Bitumen-Kleber kann auch in Innenräumen ohne

Geruchsbelästigung verarbeitet werden. Nach dem Durchtrocknen läßt sich die Klebepaste nur mit Lösemittel reinigen. Durchtrocknungszeit je nach Schichtdicke und Trocknungsbedingungen ca. 1 bis 3 Tage.

Der frische Kleber ist wasserlöslich und muss bis zur Durchtrocknung vor Wasserbelastungen wie z. B. Regen geschützt werden. ÖKOTAN Bitumen-Kleber ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

Verbrauch:
Pro m² werden je nach Klebeverfahren 1,5 bis 3,0 kg/m² benötigt.

Lagerung:
Gebinde fest verschlossen, trocken und frostfrei lagern.

Lieferform:
25-kg-Gebinde

Hinweis:
Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/60% relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht immer auf die Praxis übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: November 2005

Weitere Auskünfte durch:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de